Productkaart


'KS Surfacer N-I-N'

Permasolid® Speed-TEC HS Nass-in-Nass Speed Füller 5550

Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550

Verkrijgbaar in:


[**X**] wit [**X**] lichtgrijs [**X**] zwart

Mengverhouding		Volume	Gewicht (gr.)	
	5550	1	100,0	*100,0*
	3560	1	59,0	*159,0*
	9260	20%	22,0	*181,0*

Potlife: 30-60 min.

Verwerking	Spuitopening
 1-2 lagen in 1 arbeidsgang zonder tussen-uitdamptijd	1.3-1.6 mm.

Droging

 Eind-uitdamptijd	5 min./ 20°C. (max. 8 uur)

Speciale opmerking(en)

- Uw kunt dit spuitklaar product met Permasolid® Speed-TEC Speed Kunststoff Additiv 9260 ook inzetten op KTL of geschuurde oude lak.
- Blank geschuurd metaal of aluminium voorbehandelen met Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000.
- Bij hoge temperaturen en/of luchtvochtigheid 50%> ; mag er 5% Permacron Verdünnung 3385 Lang worden toegevoegd aan het spuitklaar mengsel.
- Bij nieuwe onderdelen welke zwart van kleur zijn, is het geadviseerd om 2 lagen aan te brengen, dit alleen wanneer de witte versie van de 5550 wordt ingezet. Voor de grijze en zwarte versie van de 5550 is 1 laag voldoende.

Voor speciale aanwijzingen raadpleeg het Spies Hecker Technische Informatieblad.