# Productkaart


**‘NAT-IN-NAT GRONDVERF’**

# Permasolid® Speed-TEC HS Nass-in-Nass Speed Füller 5550

*Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550*

Verkrijgbaar in:


[**X**] wit [**X**] lichtgrijs [**X**] zwart

| Mengverhouding | | Volume | Gewicht (gr.) | |
|---|---|---|---|---|
|  | 5550 | 1 | 100,0 | *100,0* |
| | 3560 | 1 | 59,0 | *159,0* |
| | 9065 | 10% | 11,0 | *170,0* |

Potlife: 30-60 min.

| Verwerking | Spuitopening |
|---|---|
|  1-2 lagen in 1 arbeidsgang zonder tussen-uitdamptijd | 1.3-1.6 mm. |

## Droging

| | |
|---|---|
|  Eind-uitdamptijd | 5 min./ 20°C. (max. 8 uur) |

## Speciale opmerking(en)

- Voor toepassing op kunststof zie details TDS met Permasolid® Speed-TEC Speed Kunststoff Additiv 9260.
- Blank geschuurd metaal of aluminium voorbehandelen met Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000.
- Bij hoge temperaturen en/of luchtvochtigheid 50%> ; wordt geadviseerd om Permacron Verdünnung 3385 Lang in te zetten **in plaats van** de 9065. Mengverhouding blijft ongewijzigd.
- Bij nieuwe onderdelen welke zwart van kleur zijn, is het geadviseerd om 2 lagen aan te brengen, dit alleen wanneer de **witte versie van de 5550** wordt ingezet. Voor de grijze en zwarte versie van de 5550 is 1 laag voldoende.

Voor speciale aanwijzingen raadpleeg het Spies Hecker Technische Informatieblad.